



HYFIX FT3

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ OLAN
KİMYASAL SU YALITIM MALZEMESİ

- Tek ürün ile hem yüzey sertleştirici hem de su izolasyon özelliği sağlar
- Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz ve yırtılmaz
- Trafiğe maruz zeminlerde kullanımı uygundur

TANIMI

HYFIX FT3, beton dökümü hemen sonrasında yatay yüzeylere tepsi perdahı ile uygulanan, özel formüle edilmiş agrega ile özel tip çimento ve reaktif kimyasallardan oluşan, yüzey sertleştirici özelliği olan su izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tabliye betonları,
- Toprak ile temasta olan yatay yüzeyler,
- Suya maruz kalan yatay beton yüzeylerde kullanılır,
- Trafiğe maruz yüzeylerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Beton dökülebilin her hava şartında uygulanabilir.
- Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz veya yırtılmaz.
- Beton prizini alırken oluşabilecek yüzey çatlaklarını minimuma indirir.
- Yüzeyi sertleştirici etkisi vardır.
- Özel bir koruma katmanına gerek yoktur.
- Su izolasyon özelliği betonun ömrü kadar devam eder.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Betonun nefes almasını engellemez.
- Toksik değildir.
- Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
- Ekonomiktir.

KULLANMA METODU

- Beton, üzerine çıkıldığında en çok 3 mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştiğinde, **HYFIX FT3** 4-5 kg/m² sarfiyatla el ile serpilerek yüzeye homojen olarak yayılmalıdır.
- **HYFIX FT3** uygulamasından önce kesinlikle beton üzerinde tepsi veya çelik mala ile işlem yapılmamalıdır. Çok gerekli durumlarda tahta mala ile düzeltme işlemleri yapılabilir. Beton yüzeyinde fazla su oluşmamasına dikkat edilmeli, oluştuğu takdirde fazla su yüzeyden alınmalıdır.
- Tepsi perdahı ile malzeme zemine yedirilerek betonla bütünleşmesi sağlanır.

KÜRLEME

- **HYFIX FT3** uygulanan yüzeylerin çabuk kuruması önlenmeli, 4-6 gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için, normal beton kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi gerekmektedir.
- 4-6 gün kür süresi beklenemeyecek kadar kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde çalışılıyor ise, **HYFIX FT3** uygulanan yüzeylerin **HYFIX CURE** ile (0,200- 0,300 kg/m²) kürlenmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Akrilik ve parafin esaslı kür malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Kür süresi boyunca uygulanmış malzeme dona karşı korunmalıdır.

SARFIYAT

4-5 kg/m² sarfiyatla kullanılır.

AMBALAJ

20 kg kraft torba

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağızınızı tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizle dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)