



INTERPRIMER T-PU (FIXPUR T PRIMER)

ORGANOSİLAN, SOLVENT VE ÖZEL KATKILARDAN OLUŞAN, TEK BİLEŞENLİ, SARARMAYAN, RENKSİZ ASTAR

- Kullanıma hazırdır
- Sararmaz, solmaz
- Kolay uygulanır

TANIMI

INTERPRIMER T-PU, tek bileşenli, renksiz, sararmayan, özellikle **FIXPROOF PU-T**'nin gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir astardır. İçeriğindeki karışımların nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz, bütünsel ve homojen olarak kaplar. Tüm **FIXPROOF** Poliüretan serisindeki diğer ürünler için de son derece uygun bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Gözeneksiz alt katmanlar,
- Camsı, sırlı karolar,
- Cam,
- Hafif gözenekli mermer yüzeyler vb. kullanılır.

AVANTAJLARI

- Erken kürlenir.
- İnceltme gerekmez, kullanıma hazırdır.
- Sararmaz, solmaz.
- Kolay uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk: Şeffaf

Fiziksel Durumu: Sıvı

Yoğunluk: $0,80 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Viskozite: 40 cPs

Tutuşma Noktası: 42 °C

Uygulama Sıcaklığı: +10 °C ile +35 °C arası

Tam Kuruma Süresi: 10-15 dak.

Servis Sıcaklığı: +10 °C ile +50 °C arası

Yukarıdaki değerler 23 °C ve %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey, basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları ve çatlaklar **FIXGROUT EXPAN** ile tamir edilmelidir.

UYGULAMA

Yüzeyi siliyormuş gibi temiz bir bez ile sürülür. 10-15 dakika kuruması için beklenir ve ardından **FIXPROOF PU-T** uygulanır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Bezle asgari miktarda uygulanmalıdır.
- Akma, damlama ve birikme olmamasına dikkat edilmelidir

AMBALAJ

10 kg'lık tenekte kutularda.

SARFIYAT

Minimum 50-80 gr/m²

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal kovalarında, 5 °C ile 25 °C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

SAĞLIK ve EMNİYET

INTERPRIMER T-PU Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizle dayanmaktadır. INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)